


Conheal 混凝土深層滲透塗封劑(CDPS)使用法說明



1.清除混凝土表面：在要施作的面上，清除油漆或髒污。



2.潤溼混凝土表面：清除油漆或髒污後，在要施作的面上，充分用清水溼潤。



3.拌和 CDPS：若以塗刷或噴塗方式，用量杯或容器將 Conheal 與清水攪伴，比例約 5:2(料:水=5:2)體積比

注意！與水攪伴的料，最好在半小時內使用完畢。



4.塗佈CDPS：施作方式可採塗刷與噴塗方式。施作厚度為約 1mm, 施作用量 1 kg/m^2 。施作後約半小時，請立即用水養護！



5.灑水養護：在施作完畢後約半小時左右，即可以霧狀水進行養護，之後 2~3 日內，每日 2~3 次灑水養護。

注意！請以毛刷施作，切勿以鋤刀與滾輪施作。