

鋼筋外露修復套組

LANKO

Lanko 760



鋼筋阻銹保護劑

使用前先將鬆脫的混凝土敲除，再以鋼刷將已生銹的鋼筋除銹，再施作**鋼筋阻銹保護劑**。



Lanko 751



水泥砂漿添加劑

可提高新舊介面的接著性與密合性，與 Lanko 731 高強度補強泥拌攪可提昇防水效果！



Lanko 731



高強度補強泥

可修復因鋼筋銹蝕或受到撞擊而導致混凝土或水泥剝落、損壞。



將 Lanko751 與 Lanko731 充分攪拌。Lanko751:Lanko731=1:6

比例約1:6(重量比)，若是太黏稠，可依個人手感，加水稀釋調至你想要的黏度。

鋼筋除銹完之後，在修補的區域先塗一層 Lanko751，再將已攪拌好的 Lanko751 與 Lanko731 的修補材，以鏟刀施作於工作面。

填補至RC面層即可。